

Technische info

CONFORM EN 176 - DIN 14411		REQUIRED LEVELS SEUILS REQUIS ERFORDERLICH VEREISTE NORM	
Flexual strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit Buigsterkte	EN ISO 104545-4	>27 N/mm	Conform
Water absorbtion Absorption d'eau Wasseraufnahme Wateropname	EN ISO 10545-3	E = /< 0.5%	E = /< 0,1%
Chemical resistance Résistance produits chimique Chemische Beständigkeit Bestand: chemische producten	EN ISO 10545-13	Minimum GB	Resistant Résistant Beständig Bestendig
Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Vlekbestendig	ISO 10545-14	C2 – 2	Resistant Résistant Beständig Bestendig
Surface abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebhärte glasierte Fliese Slijtwoerstand geglazuurde tegel	ISO 10545-6	Max 175 MOHS 7-8	Full body porcelain tile Grès cérame pleine masse Durchgefärbte Feinsteinzeugfliese Volle massa porseleintegels
Frost resistance Résistant au gel Frostbeständigkeit Vorstbestendig	EN ISO 10454-12	No change - 100 cycles Aucun effet - 100 cycles Keine Keine Beschädigung - 100 Zyklen Geen schade - 100 cycli	Guaranted frost resistant Résistant au gel Garantiert Frostbeständig Vorstbestendig
Slip resistance	DIN 51097 – DIN 51130	R 9 – R12	See series / Voir serie