

## Données techniques

GRÈS CÉRAME PRESSÉ À SEC NON ÉMAILLÉ (UGL).

GRUPE B1A – MARQUES ET CLASSEMENT QB/U.P.E.C – NORME EUROPÉENNE

Les sols des locaux sont classés en fonction de l'intensité croissante des agressions dues à l'usure (abrasion superficielle), au roulage lourd, à l'eau pour l'entretien ou l'utilisation normale, aux produits tachants ou corrosifs dits chimiques.

Les carreaux sont soumis à des essais déterminant leur résistance à ces agressions et sont classés QB-UPEC.

Caractéristiques		Valeurs exigées	Nos résultats
Résistance aux acides et aux bases		Aucune modification d'aspect décelée	Aucune altération
Variation de poids		< 1 %	< 0,2 %
Absorption d'eau (en %)		< 0,6 % (individuel) ≤ 0,5 % (moyenne)	0,1 % – 0,5 %
Résistance au gel après 50 cycles de gel/dégel (+20°C à -15°C)		Aucun effet	Conforme
Résistance aux chocs thermiques		Aucune altération	Conforme
Résistance à l'abrasion profonde (volume de matière enlevé)		< 175 mm <sup>3</sup>	24 mm <sup>3</sup>
Résistance au roulage lourd		Pas d'altération	Conforme
Résistance aux chocs (choc à la bille)		Pas d'altération	Conforme