STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P326 Lustrant pour terre cuite

DESCRIPTION : HMK® P326 est une émulsion de protection et d'entretien pour revêtements non émaillés en terre cuite, briques et tommettes. Le produit concentré est à diluer dans l'eau et est préconisé en tant que premier traitement ou en ajout dans l'eau de lavage, uniquement à l'intérieur. Les composants du produit procurent un brillant satiné.

PROPRIETES : HMK® P326 ravive la couleur et la structure du sol et le film de protection qui se forme lui donne après séchage un brillant satiné lumineux, sans traces jaunes. La pénétration de l'eau et des salissures est ainsi réduite. Une utilisation régulière de **HMK® P326** atténue l'usure et couvre les traces de passage régulier. **HMK® P326** est biodégradable et sans danger pour la santé après séchage.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P326 est préconisé comme premier entretien ou pour raviver de temps en temps les sols et escaliers en terre cuite, briques et tommettes non émaillées. **HMK® P326 doit être utilisé UNIQUEMENT à l'INTERIEUR.**

TENUE DANS LE TEMPS : la tenue du produit appliqué dépend de la sollicitation du support et du soin apporté à son entretien courant. **HMK® P326** tient en règle générale plusieurs mois et peut être renouvelé selon le besoin.

SUPPORT : pour le traitement d'une surface récemment posée, il convient d'attendre un délai de séchage suffisant, afin que l'humidité du support et de la sous-couche puisse s'évaporer (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle). Eteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à traiter doit être naturellement froide, propre, sèche et absorbante.
Pour un nettoyage de fond préalable, **HMK® R157** Cérame-Net est préconisé. Après ce nettoyage, attendre au moins 1 ou 2 jours, pour que le support soit suffisamment sec (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité

APPLICATION : Bien agiter **HMK® P326** avant emploi ! Pour la première application, diluer **HMK® P326** à 1 : 5 avec de l'eau. Appliquer le produit d'une façon fine et régulière avec un chiffon qui ne peluche pas, une éponge ou un balai trapèze. Prévoir une solution plus concentrée pour un sol très absorbant. Le brillant peut être amélioré après séchage par un polissage avec une peau de mouton ou un pad doux. Pour un rafraichissement du brillant en entretien courant, ajouter 100 à 200 ml de **HMK® P326** à 10 litres d'eau et appliquer avec une serpillière.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à traiter se situe entre +12° et +25° C.

TEMPS DE SECHAGE : environ 1 heure selon la température et l'aération de la pièce. Ne pas marcher sur la surface pendant le temps de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude additionnée de **HMK® R157** – Cérame-Net.

ATTENTION : **HMK® P326** n'est pas adapté aux carreaux émaillés, ni aux revêtements non absorbants en céramique. Protéger les surfaces telles que murs, verres, meubles qui ne doivent pas être traitées.

RENDEMENT : en première utilisation et selon l'absorption du support : environ 50 à 100 m²/litre. Par la suite, pour raviver le brillant, environ 250 à 500 m²/litre.

STOCKAGE : environ 2 ans au frais, au sec et à l'abri du gel entre +5° et +25°C dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	blanche
Odeur :	caractéristique
Valeur de PH :	environ 10

ELIMINATION : HMK® P326 peut être enlevé avec **HMK® R157** Cérame-Net et/ou **HMK® R154 –** Dissolvant**.**

CONSEIL D'ENTRETIEN : pour l'entretien courant, nous recommandons **HMK® P324** Savon pour pierres.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (Fiches de données de sécurité).
HMK® P326 ne nécessite pas d'étiquetage particulier.

COMPOSANTS : tensides, acryliques, adjuvants, agents odorants.

STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques ou dans les canalisations

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
1 Litre-bidon plastique 12 pièces par carton