STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® M529 Set de polissage pour marbre

Les surfaces polies en marbre ou en calcaire peuvent être attaquées par des liquides acides tels que le vin, le soda, les jus de fruits, la limonade, etc… **HMK® M529** permet de repolir manuellement ces traces mates. Ce set est aussi préconisé pour rattraper les manques sur les petites surfaces polies comme les plans de cuisine, appuis de fenêtre, tables,….
Il n'y a pas de formation de film ; il en résulte un polissage naturel, sans résidus chimiques, sans danger pour la santé ni l'environnement.

UTILISATION :

1. **Nettoyage**
   La surface à traiter doit d'abord être nettoyée en profondeur avec **HMK® R155** – Nettoyant de fond - sans acide- afin d'enlever toute trace de graisse, cire, salissures, etc… ; utiliser R155 dilué avec de l'eau, brosser, laisser agir 5 à 10 minutes, éventuellement brosser à nouveau puis rincer à l'eau claire.

2. **Polissage**
   Avec un léger apport d'eau, appliquer la face blanche de la pierre à polir **HMK® M529** en mouvement circulaire et avec une légère pression jusqu'à ce qu'un brillant naturel soit obtenu. Enlever la boue de polissage avec un linge humide et rincer à l'eau claire.

3. **Entretien**
   Pour l'entretien courant, nous recommandons l'emploi du **HMK® P321** – crème lustrante granit et marbre.

   S.V.P, se conformer aux instructions relatives à chaque produit. Ne pas poser la pierre à polir sur le marbre au cours de l'opération : risque de formation de tache.

   Le conditionnement est en matériaux ne nuisant pas à l'environnement

CONTIENT :

HMK® R155	Nettoyant de fond – sans acide – bidon 500 ml
HMK® M529	Pierre de polissage pour marbre ∅ 80 mm
HMK® P321	Crème lustrante granit et marbre - tube 100 ml

Cette fiche technique conseille d'une manière non contractuelle. L'utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux conditions et prescriptions locales d'application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la consommation. Pour l'emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité.

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK