

TRAVERTINO ROMANO CLASSICO

Autres nomes: Travertin SP Classico Travertin Romain
Classique

Cette fiche êtes-vous offri par:

NV MARTIN VAN CLEVEN
Nijverheidstraat 1 Zone B
8650 Houthulst
Belgium
058415675
info@martinvancleven.com
<https://www.martinvancleven.com>



La photo est indicatif, la couleur et la structure peut dévier.

Conditions d'utilisation des fiches techniques

Les fiches techniques ne sont pas une simple collection de propriétés et de caractéristiques des divers types de pierre naturelle. Il s'agit d'un document pratique reprenant des conseils composés à partir des connaissances des membres de Febenat. Ces fiches ont été conçues comme un vadémécum, qui veut être une aide utile pour le poseur de sols. Cependant, ce dernier devra toujours prendre en compte les règles locales, les conditions climatiques, le type de sol et les réglementations nationales. Les fiches contiennent des informations de base. Il appartient au poseur de sols d'évaluer les conditions au cas par cas, et d'appliquer les techniques appropriées. Mélanger des pierres est nécessaire. Il faut commander le montant à la fois et laissez-le livrer aussi à la fois. Si le commande en le délai de livraison sont différents il est possible d'avoir des différences de couleur et teinte. A ce moment la limitez-vous la pose aux places qui peuvent être complétés et aux places séparés. Dans tous les cas, le poseur assume la responsabilité finale d'une pose du sol selon les règles de l'art, tenant compte des circonstances. Les bricoleurs doivent se renseigner auprès d'un poseur de pierre naturelle expérimenté. Des non-membres de Febenat ne sont pas autorisés à publier ces fiches sur leur site web sans le consentement explicite de Febenat. Les architectes et les professionnels peuvent personnaliser leur fiche. Uniquement la version papier de cette fiche pourra être distribuée en cas de nécessité.

FICHES TECHNIQUES

Chaque fiche reprend une photo représentative de l'aspect le plus fréquent. Il est déconseillé de se baser uniquement sur cette photo pour faire un choix : mieux vaut choisir votre matériel chez le fournisseur. La description et les caractéristiques fournissent un complément d'information pour vous aider à choisir une couleur et un aspect généraux. Toutefois, la pierre naturelle est un produit vivant. Choisissez principalement la pierre et la finition de surface d'après leur application et tenez compte des changements dans le temps que subit la pierre naturelle. Donnez à la pierre naturelle le temps d'acquérir une patine protectrice obtenue par l'entretien et l'utilisation.

REMARQUES IMPORTANTES

Dans la description du dallage, le dallage extérieur dépend de l'absence de gel. Si l'exécution du dallage extérieur est décrite, cela signifie que vous pouvez utiliser la pierre en extérieur. Si la pierre est définie comme à préserver du gel lors du test de gel, il se peut que celle-ci ne se prête pas à un usage extérieur pour des raisons esthétiques. La rubrique « UTILISATION » reprend éventuellement des remarques complémentaires à ce sujet. Il convient de les respecter strictement. En règle générale, partir du principe que les produits de salage sont nocifs pour la pierre naturelle. Une maintenance inappropriée risque d'abimer la pierre naturelle. Adressez-vous aux fournisseurs ou aux fabricants de produits de maintenance et de nettoyage pour plus de détails. L'utilisation d'un appareil de nettoyage à haut pression pour une terrasse est à éviter, ces appareils pouvant causer des dégâts au niveau des joints et de la pierre.

ASPECT ET ORIGINE

Dénomination de référence: Travertino Romano Navona

Origine: Bagni di Tivoli (Italie)

Description:

Calcaire à fond beige crème avec un veinage pratiquement rectiligne allant du beige au brun-clair. La pierre contient des cavités naturelles, soit ouvertes, soit bouchées.

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Seulement la version non bouchée à utilisé à l'extérieur.

Tenez compte des attentes du client et de l'usage envisagé pour le choix des matériaux et leur finition.

Caractéristiques:

Des nuances de teinte sont toujours plus ou moins présentes dans ce matériau, même dans un lot identique. Les trous naturels sont rebouchés au moyen d'un mastic beige qui est réadouci après durcissement, de manière à obtenir une surface parfaitement lisse. En période de gel, le Travertin ne peut pas être transporté.

TRAVERTINO ROMANO CLASSICO

Autres nomes: Travertin SP Classico Travertin Romain Classique



La photo est indicatif, la couleur et la structure peut dévier.

Caractéristiques	Norme	Moy.	écart type	E-	E+	Unités
Masse volumique apparent	-	2440	-	-	-	kg/m ³
Porosité	-	2.0	-	-	-	vol. %
Résistance à la compression	-	111.0	-	-	-	N/mm ²
Résistance à la flexion	UNI EN 12372	14.5	1.3	-	-	N/mm ²
Usure Capon	UNI EN 14157	20.7	-	-	-	mm
Usure	-	2.7	-	-	-	mm/500m
Résistance au gel	-			-		
Pétrographie	-			-		

USAGE:**Intérieur**

dallages et plinthes
revêtement murale, pièce sèche
escaliers
lavabo
cheminées
autres tables
entreports
tablettes
revêtement murale, pièce humide
décoration et art

Extérieur

saillant verticale
seuil de fenêtre, couvre-mur
revêtement de façade ventilé
jardin et environs, décoration, art
urbanisme



LA POSE:

Er werden geen uitvoeringen geselecteerd.

