

MASSANGIS ROCHE CLAIRE NUANCÉE

Andere benamingen: Dalle de Bourgeois

Deze fiche wordt u aangeboden door:

NV MARTIN VAN CLEVEN
Nijverheidstraat 1 Zone B
8650 Houthulst
Belgium
058415675
info@martinvancleven.com
<https://www.martinvancleven.com>



Foto is enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.

Gebruiksvoorwaarden technische fiches

De technische fiches zijn niet zomaar een verzameling van eigenschappen en kenmerken van verschillende types natuursteen. Het is een ervaringsdocument met raadgevingen samengesteld uit de kennis van de leden van Febenat. Deze fiches mogen gebruikt worden als informatiewijzer rekening houdend met de lokale voorschriften, klimatologische omstandigheden, de grondsoort en nationale reglementen. Het bevat basisinformatie om de vloerder bij te staan bij de plaatsing. De vloerder moet ter plaatse de situatie inschatten en op basis daarvan de gepaste technieken toepassen. Het mengen van tegels is een vereiste. Bestel dus zeker de volledige hoeveelheid voor de werf in één keer en laat dit ook leveren in één keer. Verschillende bestel- en levermomenten kunnen aanleiding geven tot verschillen in kleur en tint. Wordt er alsnog op verschillende momenten geleverd en is het mengen van ALLE tegels niet mogelijk, beperk U tot het vloeren van ruimtes die volledig afgewerkt kunnen worden en liefst gescheiden van de andere plaatsen. Het blijft steeds de eindverantwoordelijkheid van de vloerder om de regels der kunst van de plaatsing toe te passen op de verschillende situaties. Doe-het-zelvers dienen informatie in te winnen bij een ervaren plaatser van natuursteen. Niet-leden van Febenat mogen deze niet op hun eigen website plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming. Architecten en professionele kunnen hun fiche personaliseren. Deze mag dan enkel in gedrukt exemplaar aangeboden worden wanneer dit nodig blijkt.

TECHNISCHE FICHES

Er wordt een foto per fiche getoond die representatief is voor het meest voorkomende uitzicht. Kiezen uitsluitend op deze foto is niet aan te raden, kies eerder uw materiaal bij de leverancier zelf. De beschrijving en de eigenschappen geven bijkomende informatie. Dit zal helpen bij de selectie van een algemene kleur en uitzicht. Natuursteen is echter een levend product. Kies de steen en de oppervlakteafwerking in de eerste plaats in functie van de toepassing en houd rekening met de veranderingen in de tijd die natuursteen ondergaat. Geef natuursteen de tijd om een beschermende patina te ontwikkelen dat ontstaat door het onderhoud en het gebruik.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Bij de beschrijving van de bevoering hangt de buitenbevoering af van de vorstvrijheid. Wanneer de uitvoering van de buitenbevoering staat beschreven dan is de steen buiten te gebruiken. In het geval de steen tijdens de vorstproef als vorstvrij wordt bepaald, kan het zijn dat deze alsnog niet voor buiten kan worden gebruikt omwille van esthetische redenen. In de rubriek "GEBRUIK" staan eventueel extra opmerkingen hierover. Deze moeten strikt worden nageleefd. Algemeen moet worden aangenomen dat dooizouten nadelig zijn bij natuursteen. Ondoordacht omspringen met onderhoud kan een natuursteen beschadigen. Wendt U tot de leveranciers en of producenten van de onderhouds- en reinigingsproducten voor de nodige informatie. Het gebruik van een hogedrukreiniger bij een terras is af te raden. Het kan schade toebrengen aan de voegen en de natuursteen.

OORSPRONG EN UITZICHT

MASSANGIS ROCHE CLAIRE NUANCÉE

Andere benamingen: Dalle de Bourgeois

Referentiebenaming: Massangis

Oorsprong: Massangis, Yonne (Frankrijk)

Beschrijving:

Sedimentaire kalksteen met een beige tot lichtgele achtergrond met verspreide kleine tot middelgrote bruine partikels en fossielen.

Deze natuursteen is geschikt voor gebruik in binnentoepassingen. Massangis Roche Claire Nuancée is buiten enkel geschikt als gevelbekleding.

Hou bij de keuze van het materiaal rekening met de verwachtingen van de klant én kies de steen en de oppervlakteafwerking in functie van de vooropgestelde toepassing.

Eigenschappen:

Kleurnuances komen zeer frequent voor, zelfs binnen éénzelfde partij. Dit materiaal bevat kleine gaatjes die bij het inwassen van de vloer opgevuld worden. Er komen ook plaatselijk, ruwere, zanderige zones voor. Dit is een intrinsiek kenmerk van het materiaal en kan daarom geen aanleiding geven tot klachten. In Massangis komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door leken voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel: de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of minder breekbaar dan diezelfde steen zonder aders. Men kan dus geenszins stellen dat het om een fout of gebrek van de steen gaat. Massangis Roche Claire Nuancée is vochtgevoelig (vlekvorming van het type II, zie TV 213 van het WTCB).



Foto is enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.

Kenmerk	Norm	Gem.	Stand. Afw.	E-	E+	Eenheid
Schijnbaar volumieke massa	NF EN 1936	2200-2300	-	-	-	kg/m ³
Porositeit	NF EN 1936	14-20	-	-	-	vol. %
Druksterkte	NF EN 1926	50-70	-	-	-	N/mm ²
Buigsterkte	NF EN 12372	4-8	-	-	-	N/mm ²
Slijtsterkte Capon	NF EN 14157	32-37	-	-	-	mm
Slijtsterkte Amsler	-	-	-	-	-	mm/1000m
Vorstbestendigheid	-	-	-	-	-	
Petrografie	-	-	-	-	-	

GEBRUIK:

Voor meer toepassingen, bespreek dit met de natuursteenbewerker

Binnen

decoratie en kunst

vloeren en plinten
wandbekleding, droge ruimte
trappen
schouwen
andere tafels
tussendeurdorpels
tabletten

Buiten

verticaal uitspringende delen
raamdorpels, dekstenen
raamomlijsting, deuropomlijsting, gelijkde gevelbekleding
geventileerde gevelbekleding

UITVOERING:

Er werden geen uitvoeringen geselecteerd.

