

D10 is een hoog geconcentreerde kunststofdispersie voor het veredelen van minerale, hydraulisch uithardende bouwstoffen binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vermindert de waterdoorlaatbaarheid
- Er wordt een spanningsarm verhardingsproces verkregen
- Werkt plastificerend
- Betere verwerkbaarheid en hechting
- Verhoging van de slijtvastheid en de buigtrekvestheid

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toevoeging van

- tegellijmen
- pleisters en mortels op basis van kalkcement en cement
- cementdekvloeren

Maken van hechtbruggen

- voor verlijmde dekvloeren
- voor het nat-in-nat leggen van tegels en platen op vochtige dekvloeren
- op oude tegelbekledingen

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- zuiver en vorstvrij
- stabiel
- vrij van vet, verf, scheidingsmiddelen en loszittende delen
- zuigende ondergronden vooraf nat maken (stilstaand vocht of nat vermijden)

VERWERKINGSINSTRUCTIES

- Voeg D10 toe aan het schone mengwater in de vereiste verhouding en voeg vervolgens toe aan het bouw materiaal.

Bij gebruik als hechtbrug wordt het gebruiksklare mengsel al strijkend aangebracht of op de ondergrond geborsteld.

Toepassing

Mengverhouding

Hechtbrug voor dekvloeren

(gemaakt uit 1 VD cement en 2 VD zand)

1/3 van het aanmaakwater vervangen door D10

Hechtbrug voor nat-in-nat leggen

(uit Botament tegellijm)

1/3 van het aanmaakwater vervangen door D10

Hechtbrug op oude tegelbekleding

(uit Botament tegellijm)

1/3 van het aanmaakwater vervangen door D10

Coaten van tegellijmen

1/3 van het aanmaakwater vervangen door D10

Coaten van pleisters, mortels en cementdekvloeren 1/5 van het aanmaakwater vervangen door D10

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Toevoeging van D10 kan de verhardingstijd van pleister, mortel en cementen dekvloeren verlengen.

D10 verrijkte tegellijm kan een kortere inlegtijd hebben.

D10 mag niet puur als hechtlaag gebruikt worden.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Het blad met veiligheidsgegevens is beschikbaar op www.botament.com.

Om optimale resultaten te boeken, raden we een speciaal voor deze werf opgezette proefverwerking aan.

D10 mag enkel met de in dit technisch informatieblad vermelde toeslagstoffen gecombineerd worden.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	kg/dm ³	~ 1	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	> 5 < 30	
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Basis	Styreen-acrylaat dispersie		
omschrijving van het hulpstof	D10		
Opslag	Vorstvrij bewaren. In ongeopende, originele verpakking op een droge en koele plaats. 12 maanden houdbaar.		
reinigingsmiddel	in verse toestand: water, in droge toestand: mechanisch		
Leveringsvorm	1 5 10 l		

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van Botament vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400023500]